



ООО «Средневолжская Химическая Компания»
Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2А
Тел./факс: +7 8482 51 83 41
e-mail: info@svhk.ru

ЛИТЕЙНАЯ САМОВЫСЫХАЮЩАЯ КРАСКА ЛСК-4001

Алюмосиликатная

ТУ 20.30.22-201-14559685-2018

Применение

Литейная самовысыхающая краска предназначена для нанесения на песчаные формы/стержни при изготовлении отливок из стали и чугуна, а также отливок из сплавов на медной основе. Сушка слоя покрытия проводится на открытом воздухе (самовысыхание) или методом «поджига» нанесенного покрытия.

Физико-механические характеристики

№ п.п.	Наименование показателя	Значение
1	Плотность	не менее 1,3 г/см ³

Упаковка и транспортирование:

Стальные сварные бочки, барабаны, вёдра или пластиковые бочки с плотно закрывающимися крышками.

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия и срок хранения:

Хранить литейные самовысыхающие краски необходимо в герметичной упаковке при плюсовой температуре не выше +25°C вдали от источников огня и в местах защищённых от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Срок годности 6 месяцев со дня изготовления

Рекомендации по использованию покрытий:

Перед использованием покрытия необходимо тщательно перемешать с использованием мешалки с пневмоприводом (обороты: 100 – 500 об/мин) до однородного состояния в течение 10 минут. Перемешивание необходимо для усреднения покрытия после транспортировки и снижения вязкости покоя. Рабочая температура окружающего воздуха, оптимальная для работы с покрытием – не ниже 15°C.