



**ООО «Средневолжская Химическая Компания»**  
Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2А  
Тел./факс: +7 8482 51 83 41  
e-mail: info@svhk.ru

## **ЛИТЕЙНАЯ САМОВЫСЫХАЮЩАЯ КРАСКА ЛСК-4101**

**Алюмосиликатно-графитовая**  
**ТУ 20.30.22-201-14559685-2018**

### **Применение**

Литейная самовысыхающая краска предназначена для нанесения на песчаные формы/стержни при изготовлении отливок из стали и чугуна, а также отливок из сплавов на медной основе. Сушка слоя покрытия проводится на открытом воздухе (самовысыхание) или методом «поджига» нанесенного покрытия.

### **Физико-механические характеристики**

<b>№ п.п.</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение</b>
1	Плотность	не менее 1,3 г/см <sup>3</sup>

### **Упаковка и транспортирование:**

Стальные сварные бочки, барабаны, вёдра или пластиковые бочки с плотно закрывающимися крышками.

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

### **Условия и срок хранения:**

Хранить литейные самовысыхающие краски необходимо в герметичной упаковке при плюсовой температуре не выше +25°C вдали от источников огня и в местах защищённых от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Срок годности 6 месяцев со дня изготовления

### **Рекомендации по использованию покрытий:**

Перед использованием покрытия необходимо тщательно перемешать с использованием мешалки с пневмоприводом (обороты: 100 – 500 об/мин) до однородного состояния в течение 10 минут. Перемешивание необходимо для усреднения покрытия после транспортировки и снижения вязкости покоя. Рабочая температура окружающего воздуха, оптимальная для работы с покрытием – не ниже 15°C.