



ООО «Средневожская Химическая Компания»
Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2А
Тел./факс: +7 8482 51 83 41
e-mail: info@svhk.ru

ПРОТИВОПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ЛВК-2001

ТУ 20.30.22-202-14559685-2019

Применение

Противопригарное покрытие предназначено для нанесения на формы для стального литья.

Физико-механические характеристики

Марка покрытия	Наименование показателя		
	Внешний вид	Плотность при 20°C, г/см ³	Седиментационная устойчивость, за 3 часа, %, не менее
ЛВК-2001	Однородная непрозрачная суспензия или паста белого или светло-серого цвета.	2,2-2,4	99

Упаковка и транспортировка:

Стальные или пластиковые ведра емкостью 20-70 л, или в специальную тару по согласованию с потребителем

Транспортируют в крытых транспортных средствах или открытых под брезентом в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия и срок хранения:

Хранение в закрытых помещениях, исключающих попадание влаги, при температуре от 0 до 25 °С.

Срок годности 6 месяцев со дня изготовления

Рекомендации по использованию покрытий:

Перед использованием противопригарное покрытие тщательно перемешивают до однородного состояния с использованием краскомешалок в течение 10 минут и разводят до вязкости 20-25 сек. по вискозиметру (ВЗ-246 сопло 4 мм) примерно 10-ю процентами воды. Рабочая температура окружающего воздуха, оптимальная для работы с покрытием – не ниже 15 °С.